


ABS樹脂ペレット (アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体)



測定機種:MX-50
測定モード:自動終了モード
(終了条件:0.005%/min)

試料質量 10g
試料皿温度 140
平均測定時間 12.1分
水分率

平均値 0.425%
再現性 0.0093%
C V 値 2.19%

1回目 0.43%
2回目 0.41%
3回目 0.43%
4回目 0.43%

備考:

カールフィッシャー法にて

加熱温度 140
試料質量 0.2g
測定回数 4回

測定結果

平均測定時間 15.7分
平均水分率 0.271%
再現性 0.0177%