

## 合成樹脂塗料(アクリル系水性、液体)

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 200  
平均測定時間 13.6分  
水分率

平均値 53.93%  
再現性 0.150%  
C V 値 0.28%

1回目 53.83%  
2回目 54.10%  
3回目 53.85%

備考:  
ガラス繊維シート使用

